

Fecha de Alta

19-04-2016

Versión

4 - 02/03/2020



FAMILIA PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO

LÍNEA INSTALACIONES DEPORTIVAS

**DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA**

Pintura de poliuretano de alta resistencia desarrollada para el pintado de piscinas de poliéster.

**USOS**

Interior/Exterior

Fibra tuning, barcas

Fibra

Poliéster

**PROPIEDADES**

- Buena resistencia al agua
- Excelente retención de brillo
- Resistencia química
- Acabado estético muy decorativo
- Excelente adherencia
- El producto puede sufrir decoloración dependiendo del tipo y concentración del desinfectante utilizado.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Referencia Color	ACRIPOL PISCINAS POLIESTER+CATAL. AZUL
Relación de mezcla	4:1 en volumen
Vida de la mezcla	> 4 horas
Acabado	Brillo
Peso específico	1,33± 0,05 kg/l
Viscosidad	207 +/- 30 SG
Sólidos en volumen	50± 1
Sólidos en peso	66± 1
Rendimiento aprox. por mano	5-9 m <sup>2</sup> /L
Secado tacto	30 - 60 min.Llenado de la piscina 5 días
Repintado	24 horas
Colores	Blanco y Azul 183

**PREPARACIÓN DEL SOPORTE****Soportes Nuevos**

Eliminar suciedad, agentes encofrantes, grasas y aceites.

Lijar suavemente la superficie.

Eliminar polvo de lijado.

**Restauración y mantenimiento**

Eliminar partes mal adheridas y defectuosas.

Lijar suavemente la superficie.

Eliminar polvo de lijado.

**MODO DE EMPLEO****Consejos de aplicación**

Aplicar siguiendo las recomendaciones de dilución.

Fecha de Alta

19-04-2016

Versión

4 - 02/03/2020

No aplicar a Tª elevada ni con humedad relativa alta.

Aplicar capas finas

Cumplir con la legislación vigente.

-Producto resistente al cloro y derivados del cloro en límites de concentración indicadas en el Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre. Para cualquier otro tratamiento (floculantes, algicidas...), consultar con el proveedor su posibilidad de uso en piscinas pintadas.

### Disolvente para dilución y limpieza

Disolvente Poliuretano 1410

Método de aplicación	Dilución orientativa
Pistola air less	0 - 20 %
Pistola	10 - 30 %
Brocha, Rodillo	0 - 15 %

## SISTEMA

### Procesos por tipo de soporte

Imprimación

Intermedia

Acabado

## SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.

Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

## NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

## FORMATOS

4 L